


TF Technisches Datenblatt

Der zur Verpackung eingesetzte Schaumstoff der Qualität TF ist ein Polyurethan-Etherschaumstoff, selbstverständlich FCKW- und lösemittelfrei, lasermäßig und mit den folgenden technischen Daten:

| Technische Eigenschaften | Norm | Einheit | Sollwert |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Raumgewicht | DIN EN ISO 845 | kg/m ³ | 20 ± 2 |
| Stauchhärte | DIN EN ISO 3386 | kPa | 3,9 ± 0,9 |
| Zugfestigkeit | DIN EN ISO 1798 | kPa | ≥ 100 |
| Härteverlust | DIN EN ISO 3385 | % | ≤ 35 |
| Bruchdehnung | DIN EN ISO 1798 | % | ≥ 90 |
| Druckverformungsrest | DIN EN ISO 1856 | % | ≤ 5,5 |

Hersteller: PANA Foamtec, Deutschland



CMO Internet Dienstleistungen GmbH
Kaiserstraße 57/1 · 72764 Reutlingen
Telefon: +49 7121 26197-0

E-Mail-Adressen
Vertrieb: vertrieb@bandmeister.de
Support: support@bandmeister.de

Geschäftsführer: Norman Sommer
www.bandmeister.de

Sitz der Gesellschaft: Reutlingen
Amtsgericht Stuttgart, HRB 361183
Finanzamt Reutlingen, StNr.: 78106/10259
Ust-IdNr.: DE203032334

Sonderangebote
in unserem Shop:



Bankverbindungen
Volksbank Ermstal-Alb e.G. | GENODESIMTZ
IBAN: DE83 6409 1200 0510 9740 07

Dettinger Bank e.G. | GENODESIBDE
IBAN: DE96 6006 9387 0000 6510 01

Kreissparkasse Reutlingen | SOLADESIREU
IBAN: DE34 6405 0000 0000 3525 69

PayPal-Zahlungen an:
paypal@bandmeister.de

Bandmeister
Premium Quality Watch Bands
established 2020